


## Pavimentazioni Autobloccanti in CIs

### Scheda tecnica: Pavè **Tristacker H10**

#### Doppio Strato Quarzo



Caratteristiche Massello (1338):	U.M.	TRISTACKER H10
Dimensioni modulari	mm	210 x 210
Spessore	mm	100
Densità del calcestruzzo a secco	kg/m <sup>3</sup>	2200
<b>Requisiti tecnici:</b>		
Impiego previsto	--	Pavimentazioni esterne
Emissioni di amianto	--	nessuna
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 3,6
Resistenza allo scivolamento/slittamento	--	soddisfacente
Durabilità: Resistenza agli agenti atmosferici	--	B
Resistenza all'abrasione	--	H
Colori (**)	COD.	G10 - R11 - A12
<b>Caratteristiche pavimentazione montata:</b>		
<b>Imballo:</b>		
Pezzi a mq ca.	nr	34
File a pallet	nr	8
Metri Quadrati a fila	mq	1,06
Metri Quadrati a Pallet	mq	8,48
Peso a Metro Quadrato (circa)	kg	215
Peso pallet (circa)	kg	1823

#### Voce di Capitolato:

Pavimentazione realizzata con masselli in calcestruzzo per pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di mm 100 con finitura superficiale al quarzo, formata da elementi aventi dimensioni modulari di mm:210x210, denominati TRISTACKER H10 in colore \_\_\_\_\_ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l.. Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità del prodotto alla Norma UNI EN 1338 e sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da azienda con Sistema di Qualità certificato da ente accreditato secondo le norme ISO 9001:2008. I masselli saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile di 3-5 cm. Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutte i masselli che non potranno essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con sabbia silicea fine pulita ed asciutta ed in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione dell'eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di tempo sufficiente a garantire un corretto intasamento dei giunti.

(\*\*) MA.CE.VI. si riserva di apportare miglioramenti e modifiche ai suoi prodotti. I colori dei materiali riprodotti nei nostri cataloghi o sul sito web sono da ritenersi puramente indicativi. Efflorescenze, piccole cavità superficiali e leggere differenze cromatiche tra gli elementi sono caratteristiche dei prodotti in calcestruzzo e non costituiscono in alcun modo difetto. Le variazioni di tonalità e/o granulometriche fanno parte della natura del prodotto e non costituiscono difetto. La tabella colori è scaricabile dal sito web. Per forniture superiori a 150 mq possono essere richiesti altri colori.